



PANDSER® EPDM ADHESIVE & SEALANT

PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant is een 1-K contactlijm (kit) voor verlijming van PANDSER® EPDM producten op horizontale en verticale ondergronden en is getest op alle PANDSER® EPDM producten en loodvervanger. PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant is zeer elastisch en watervast. Zonder oplosmiddel, siliconen en isocyanaten.

TOEPASSING

Voor naadoverlappingsen van PANDSER® EPDM folies en verkleving op ondergronden als voorbehandeld hout, bitumen, beton, metalen en metselwerk. Voor montage en afdichting van daktrimmen en hoek-lijnen bij dakrand-afwerkingen. Voor het inplakken van hemelwaterafvoeren, manchetten en andere accessoires. Voor gebruik op andere producten raden wij aan PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant eerst zelf te testen.



PANDSER® EPDM SEALER

EPDM-ADHESIVE & SEALANT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BIJ 20°C. EN 60% RV

Verwerking	+3° / +35°
Temperatuurbestendigheid	-40° / +90°
Opslagtemperatuur	+5° / +25°
Huidvorming	15 min.
Hardheid (DIN 53505)	ca. 25° Shore-A
Gewicht	1,5 gram / cm ²
Verrubbering per 24 uur	3 mm
Maximale vervorming	25% rek/druk
Organisch oplosmiddel	0,00 % VOC (EG)
Kleur	zwart

OVERIGE GEGEVENS

Verbruik	Met deze koker PANDSER® EPDM sealer is ca. 9 meter ril van 6mm Ø aan te brengen.
Open tijd	De open tijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge luchtvochtigheid en/of temperatuur verkorten de open tijd. PANDSER® EPDM folie aanbrengen en uitrollen voordat de kit een huid vormt. Breng niet meer kit aan dan in 5 min. bedekt en aangerold kan worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Per verpakking
WKFEP400-1024	PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant kokers 290ml	12 kokers

VERWERKING

- PANDSER® EPDM sealer niet verwerken bij temperaturen onder de + 5°C. Ondergronden dienen schoon, droog, gaaf en zonder olie, vet of scherpe delen te zijn. Overlappingsen dienen minimaal 50mm te zijn, maar zijn afhankelijk van de toepassing. PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant in 2 rillen van ± 6mm Ø aanbrengen. De folie zonder luchtinsluitingen dichtslaan en aanrollen met een PANDSER® EPDM aandrukrol.
- PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant is niet geschikt voor verkleaving op polystyreeschuim.
- Gereedschap na gebruik reinigen met wasbenzine.
- Voor optimale hechting gebruik PANDSER® EPDM Adhesive & Sealant in combinatie met PANDSER® EPDM primer (een hoogwaardige blanke primer voor zowel poreuze als niet poreuze ondergronden).



Maak de perfecte ril met onze speciale spuitmond.